

# HENCO PREDIZOLOVANA CEV



SRE



Your connection to perfection



# Predizolovana Henco višeslojna cev

Henco PE-Xc/AL/PE-Xc višeslojna cev je fabrički obložena izolacionim materijalom da bi se cev zaštitila od:

- ▶ kondenzacije
- ▶ gubitka toplote
- ▶ izduženja
- ▶ buke



Preporučuje se takođe da se cevi izoluju na mestima gde su grupisane, (npr. izlaz iz ormarića kod podnog grejanja).

Izolacija od polietilenske pene ima ekstrudiran film od PE folije crvene ili plave boje koja obezbeđuje neophodnu zaštitu.

Izolacioni material ne sadrži CFC i ima sledeće tehničke karakteristike:

Standard kvaliteta	DIN 52613 / ISO 8497
Toplotna provodljivost	0,040 W/mK na + 40°C
Klasa materijala prema DIN 4102	1 (DIN 4102)
Temperaturni opseg primene	od -35°C do + 95°C
Debljina izolacije (kružna)	6,10 ili 13 mm
Debljina izolacije (ekscentrična)	6 mm iznad i 13 ili 26 mm ispod

## TIP: ISO ISO Predizolovana cev (kotur)





Koturi: 6 mm izolacije - plava ili crvena						
d	di	D	s	sa	LR	Pakovanje m/paleti
mm	mm	mm	mm	mm		
14	10	26	2	0,4	100 m	100/1300 m
16	12	28	2	0,4	100 m	100/1300 m
18	14	30	2	0,4	50 m	50/650 m
20	16	32	2	0,4	50 m	50/700 m
26	20	38	3	0,5	25-50 m	50/500 m
32	26	44	3	0,7	25 m	25/300 m

Koturi: 10 mm izolacije - plava ili crvena						
d	di	D	s	sa	LR	Pakovanje m/paleti
mm	mm	mm	mm	mm		
14	10	34	2	0,4	50 m	50/600 m
16	12	36	2	0,4	50 m	50/550 m
18	14	38	2	0,4	50 m	50/650 m
20	16	40	2	0,4	50 m	50/500 m
26	20	46	3	0,5	25 m	25/275 m
32	26	52	3	0,7	25 m	25/250 m

Koturi: 13 mm izolacije - plava ili crvena						
d	di	D	s	sa	LR	Pakovanje m/paleti
mm	mm	mm	mm	mm		
16	12	42	2	0,4	50 m	50/400 m
18	14	44	2	0,4	50 m	50/400 m
20	16	46	2	0,4	50 m	50/400 m
26	20	52	3	0,5	50 m	50/400 m
32	26	58	3	0,7	25 m	25/250 m

## TIP: ISO-EXZ TIP: ISO-EXZ Predizolovana ekscentrično (kotur)



Koturi: 13 mm izolacije ispod i 6 mm iznad - plava*							
d	di	D1	D2	s	sa	LR	Pakovanje m/paleti
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
16	12	40	40	2	0,4	50 m	50/500 m
18	14	40	40	2	0,4	50 m	50/400 m
20	16	40	40	2	0,4	25 m	25/250 m
26	20	50	52	3	0,5	25 m	25/200 m

Koturi: 26 mm izolacije ispod i 6 mm iznad - plava*							
d	di	D1	D2	s	sa	LR	Pakovanje m/paleti
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
16	12	40	53	2	0,4	25 m	25/200 m
20	16	40	53	2	0,4	25 m	25/200 m
26	20	50	56,5	3	0,5	25 m	25/200 m

\*50% EnEV 2002

\*100% EnEV 2002

